

## Membrane data sheet : International code.

	DIN	u m	Type A	Type I	Type II	Type III	Type IV	Type V
Type of base fabric	<b>60001</b>		High tenacity polyester					
Filament size	<b>53830</b>	Dtex	1100	1100	1100	1670	1670	2200
Yarn construction warp-weft	<b>53853</b>	N°/cm	7/7	9/9	12/12	10,5/10,5	14/14	14/14
Type of weaving	<b>61101</b>		L 1/1	L 1/1	P 2/2	P 2/2	P 3/3	P 3/3
Weight of base fabric	<b>53854</b>	g/m2	180	210	280	370	490	640
Weight of PVC	<b>53352</b>	g/m2	500	490/540	620/670	680	810	810
Total Weight	<b>53352</b>	g/m2	680	700/750	900/950	1050	1300	1450
Tensile strength warp-weft	<b>53354</b>	N/5cm.	2500/2500	3000/3000	4400/4000	5700/5400	7500/6500	10000/9000
Tear strength warp-weft	<b>53363</b>	N	220/220	310/350	500/500	850/850	1200/1200	1700/1700
Welding strength	<b>53357</b>	DaN	220	240	285	335	460	460

### Flame retardant

**Italian CL 2, DIN 4102 B1, T19 California, BS 5438 2°/2B NFP 92507, M2**



#### TELONI POLETTI S.r.l.

Capitale Sociale 98.800 € i.v  
Partita IVA IT 00875810038 – Pos. Mecc. NO008380  
Cod. Fiscale e n° iscrizione Reg. Imprese di Novara 00875810038  
REA di Novara n° 133569

Tel. +39 0322 862042 r.a Fax +39 0322 862083

#### **Sede amministrativa e produttiva:**

corso Italia n° 19 - 28010 - FONTANETO D'AGOGNA (NO)  
**Sede legale: stabilimento di Briga Novarese**  
via Cesare Battisti n° 69 - 28010 - BRIGA NOVARESE (NO)

info@telonipoletti.it www.telonipoletti.it